

ZiSOLA Wärmedämmplatten Isopor EPS



Optimale Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol. Universell einsetzbar in Neu- und Umbauten. Polystyrol EPS Platten sind leicht und sauber zu verarbeiten. Das hervorragende Wärmedämmvermögen, die Alterungsbe-

ständigkeit und Formstabilität sind entscheidende Vorteile um EPS Wärmedämmplatten im Bausektor einzusetzen. Auch als Trägermaterial von Beschichtungen eignet sich EPS bestens.

Materialeigenschaften

EPS Hartschaumplatten werden aus aufgeschäumten Blöcken geschnitten oder formgeschäumt. Sie sind alterungsbeständig und chemisch neutral, müssen aber vor dauernder UV-Strahlung geschützt werden. EPS ist beständig gegen Wasser, Salzsäure und Baustoffe wie Kalk, Zement, Gips, Bitumen, Alkalien, Seifen, Salzsäure 35%,

Salpetersäure 50%, Schwefelsäure 95%, verdünnte und schwache Säuren wie Milchsäure, Kohlensäure und Humussäure.

EPS ist nicht beständig gegen organische Lösungsmitteldämpfe, Benzine, Teere und Öle.

EPS Hartschaumplatten sind recycelbar.

Vorteile beim Einsatz von Isopor EPS

- Hervorragendes Wärmedämmvermögen
- Überdurchschnittlicher Wirtschaftlichkeitsgrad
- Alterungsbeständig / verrottungsfest
- Formstabil
- Leicht zu verarbeiten
- Mit **lösungsmittelfreien** Acryl- und Dispersionsfarben bestreichbar
- Schwer brennbar E/RF3(cr)
- Zellinhalt: Luft (EPS-Dämmplatten bestehen aus 98% Luft)

Wo wird Isopor EPS eingesetzt?

- Neu- und Umbauten
- Kälte- und Wärmedämmung in Böden, Decken, Fassaden, Flach- und Steildächer
- Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (z.B. Roll-EPS und Roll EPS-T)

Beim Verkleben von EPS ist darauf zu achten, dass nur lösungsmittelfreie Kleber verwendet werden!



Technische Daten

| Bezeichnung ZiSOLA | EPS-038 | EPS-036 | EPS-033 | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Rohdichte ρ | ca. 15 | ca. 20 | ca. 28 | kg/m ³ |
| Wärmeleitfähigkeit λ_D | 0.038 | 0.036 | 0.033 | W/m·K |
| Dampfdiffusions- Widerstandszahl μ | 40 | 50 | 60 | |
| Druckspannung: bei 10% Stauchung | ≥ 70 | ≥ 100 | ≥ 150 | kN/m ² |
| Zulässige Dauerdruckspannung: bei Stauchung ≤2% | 12 | 20 | 36 | kN/m ² |
| Anwendungsbereich nach SIA 251 | | A - D | A - D | |
| Spezifische Wärmekapazität C | 0.39 | 0.39 | 0.39 | Wh/kg·K |
| Anwendungs- grenztemperatur: dauernd kurzfristig | 80 100 | 80 100 | 80 100 | °C °C |
| Wasseraufnahme Unterwasserlagerung nach 7 Tagen nach 1 Jahr | 2.0 – 3.0 4.0 – 6.0 | 2.0 – 3.0 4.0 – 6.0 | 2.0 – 3.0 4.0 – 6.0 | Vol-% Vol-% |
| Brandverhalten/-Gruppe: | E/RF3(cr) | E/RF3(cr) | E/RF3(cr) | |
| Dicke: | 10 – 500 | 10 – 500 | 10 - 500 | mm |
| Format: | 1000 x 500 mm | | | |