

AQUADERE Stick

Beschreibung	AQUADERE Stick ist eine kaltverarbeitbare, gebrauchsfertige Emulsion auf Elastomerbitumenbasis mit haftverbessernden Zusatzstoffen als Voranstrich ohne Lösemittel.
Anwendung	AQUADERE Stick wird als Voranstrich auf mineralischen Untergründen bei einer Restfeuchte der Unterlage von < 4 Masseprozent für nachfolgende, kaltklebende Bitumendampfsperrbahnen oder Abdichtungsbahnen verwendet.
Lieferform	AQUADERE Stick wird in Kanistern à 5 und 25 Liter geliefert.
Verbrauch	Von ca. 0,15 kg/m ² bei glatten, nicht saugenden Untergründen bis ca. 0,30 kg/m ² bei rauen, stark saugenden Untergründen.
Eigenschaften	Dunkelbraune Flüssigkeit. Spezifische Masse bei 20°C : ca. 1000 kg/m ³ Bindemittelgehalt : 42-44 % Flammpunkt : NICHT ENTFLAMMBAR Plastisches Fließen (trockener Film): keines (ohne Neigungsbeschränkung)
Chemische Eigenschaften	<u>Beständig gegen:</u> <ul style="list-style-type: none">• Wasser, Alkohol, die meisten Salzlösungen, Alkali und unverdünnten Säuren <u>Nicht beständig gegen:</u> <ul style="list-style-type: none">• Öle, Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel
Anwendungshinweise	Vor dem Gebrauch durch Aufrühren homogenisieren. Die Beschichtung kann im Spritz- oder Streichverfahren erfolgen. Die zu beschichtenden Flächen müssen frei von haftverhindernden oder haftvermindernden Stoffen sein (z.B. Öle, Fette, Wachs, lose Teile).
Anwendungstemperatur	> 5°C Trocknungszeit bei 20°C: ca. 4 Stunden (Kleprobe erforderlich) staubtrocken bei 20°C: ca. 30 Minuten
Vorsichtsmaßnahmen	Lagerungstemperatur: + 5°C bis +40°C . Angebrochene Gebinde gut verschließen. Haltbarkeit ungeöffneter Gebinde: 12 Monate
Reinigung der Werkzeuge	Lösungsmittel auf Mineralöl-Basis (z.B. Xylol).
Transportvorschriften	Keine v orschriftsmäßige Kennzeichnung erforderlich.
Qualitätssicherung	Wir sichern zufriedenstellende Qualität durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und werkseigene Produktionskontrolle DIN V 52 144.

Version: 09/2011