

Bauder Bauplast P

Produktdatenblatt

Beschreibung:	Reparaturmasse auf Lösemittelbasis (nicht für Innenräume geeignet)	
	Elastische Dauerdichtungsmasse	
	Entspricht DIN 18195	
Artikel Nummer	5 Kg Gebinde	7512 000

Lagerfähigkeit	6 Monate bei + 5°C bis + 60°C im geschlossene Gebinde
Mindestverarbeitungstemperatur	+5°C
Basis	Lösemittelhaltiges Bitumen
Konsistenz	Elastisch
Trocknungszeit bis Staubtrocken	ca. 24 Stunden bis 1 Woche, je Schichtdicke und Witterung
Verbrauch	ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke und m ²

Reparaturmasse zum Ausspachteln und Überarbeiten von Rissen an Bitumen Dachabdichtungen und allen An- und Abschlussbereichen.

Bauder Bauplast P wird auf den Untergrund mit Handspachtel oder Kelle aufgetragen. Bei stärker beanspruchten Bereichen mehrschichtig arbeiten und Gewebearmierung verwenden. Der Untergrund soll ausreichend trocken und frostfrei (+5°C Oberfläche des Untergrundes) sein.

Nicht für Innenräume oder z.B. Baugruben geeignet, da lösemittelhaltig.