

Produktbeschreibung:

Gebrauchsfertige Kaltklebemasse auf Basis von Polymerbitumen, Lösungsmittel und mineralischen Füllstoffen.


Anwendung

Wird hauptsächlich im Sanierungsbereich zur Ausbildung von Gefälle- und Ausgleichsschüttungen unter Holz- oder trittfesten Dämmplatten eingesetzt

Lieferform

Eimer 25 Kg

Verarbeitung

Die gebrauchsfertige Kaltklebemasse wird punktweise oder in Streifen mit Hilfe einer Zahntraufel aufgetragen.

Verarbeitungstemperatur

Untergrundtemperatur >5°C

Untergrundanforderung Sauber, trocken, staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

Lagerung 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, in gut durchlüfteten, trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Raumtemperatur 5-20°C

Hinweis Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Technische Daten

Dichte bei 20 °C	1200 kg/m ³
Flammpunkt	+35 °C
Feststoffanteil	70 - 75 %
Verbrauch	500 - 600 g/m ²
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +60°C
Dichte bei 20 °C	B2